

Silibar / Natur



Hőállóság	: -60°C / +140°C - a poliészter betétes kivitel (15 mm belső Ø-ig) -60°C / +180°C - az üvegszövet erősítésű kivitel (15 mm belső Ø felett)
Belül	: Áttetsző, sima
Kívül	: Áttetsző, sima
Keménység	: 70° Shore A
Minőség	: Belül FDA CFR § 177.2600; BGWV; USP Class VI.

Belső ø mm	Külső ø mm	Hajlítási sugár mm	Nyomás (bar)	Szövetbetét anyaga	Hőállóság	Cikkszám
6,0	12,0	25	15	Poliészter	+140°C	189929
9,5	16,0	55	12	Poliészter	+140°C	189925
12,5	20,5	50	11	Poliészter	+140°C	189824
19,0	30,6	76	7	Üvegszál	+180°C	189926
25,0	37,0	100	6	Üvegszál	+180°C	189934

Minőség: kívül és belül is FDA CFR § 177.2600 és BWG élelmiszerminőség

Belső ø mm	Külső ø mm	Hajlítási sugár mm	Nyomás (bar)	Szövetbetét anyaga	Hőállóság	Cikkszám
12,5	19,5	50	10	Üvegszál	+180°C	189826
19,0	30,6	76	7	Üvegszál	+180°C	189827

További átmérők egyedi ajánlatkérésre.

Spiraflex



Acélspirál és szövetbetét erősítésű szilikontömlő

VMQ szilikontömlő FDA 21 CFR 177.2600 és BGA Class XV előírásainak megfelelően, platina katalizátorral vulkanizált

Vákuum	: 0,9 BAR
Hőállóság	: -60°C / +200°C
Felépítés	: Áttetsző és sima szilikon, négy poliészter szövet erősítéssel, és 304 L nemesacél spirállal
Keménység	: 60° Shore A
Gyártási hossz	: 4 és 20 m
Alkalmazás	: Alkalmazható nyomásra, vákuumra, kompenzálja a vibrációt és szintkülönbségeket

Belső ø mm	Külső ø mm	Hajlítási sugár mm - Normál	Hajlítási sugár mm - Flexi	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Repesztési nyomás 20°C-on (bar)
13,0	22,0	75	50	11,2	34
16,0	25,0	82	54	10,0	30
19,0	28,0	92	60	8,9	27
25,0	34,0	107	69	8,0	24
32,0	41,0	131	84	7,0	21
38,0	47,0	155	100	6,4	19
50,0	59,0	220	139	5,6	17

Más átmérők is szállíthatóak (6-102 mm).

További szilikontermékek ajánlatkérésre

- zsinórok
- profilok
- habosított termékek