


HAJLÍTOTT EDZETT ÜVEG

Általános termékismertető



Rákosy-Glass Kft. | www.rakosyuveg.hu

info@rakosyuveg.hu | +36 1 261 0445

1103 Budapest, Noszlopy utca 3-5.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az üvegtáblák hajlítása hőkezeléssel, körülbelül 600 Celsius fokon történik. NorthGlass típusú hajlító edzőkemencénkkel lehetőség van hajlított üveg gyártására edzett (ESG) és előfeszített (TVG) minőségben is.

A biztonsági és az esztétikai igényeket egyaránt teljes mértékben kielégítő hajlított üveg egyszerű gyártási mechanizmusa lehetővé teszi nagy darabszámú megrendelések rövid határidőn belüli, minőségi kiszolgálását.

A hajlítás után igény szerint laminált (ragasztott - VSG) biztonsági üveg vagy hőszigetelő szerkezet készül a hajlított üvegtáblákból. Lehetőség van hajlított fűtő-, illetve fűtő hőszigetelő üveg gyártására is.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Hajlított edzett üveg

- Üvegvastagság: 4-19 mm
- Minimális méret: 200 x 500 mm
- Maximális méret: 2500 x 2850 mm
- Hajlítási sugár: R500 – R20000 mm
- Hőkezelés minősége: ESG (edzett) vagy TVG (előfeszített)

Hajlított üveg [sablonos technológia]

- A fentiektől eltérő méreteken, maximálisan 3000 x 6000 mm táblaméretig
- Igény szerint speciális, akár egyedi geometriájú szerkezetek
- A nem edzett hajlított üveg is alkalmas biztonsági üvegszerkezet létrehozására; ennek érdekében lamináljuk a hajlított üvegeket

Egyedi árajánlatért, további információkért látogasson el honlapunkra és kérje szakértő kollégáink segítségét! | www.rakosyuveg.hu | info@rakosyuveg.hu

