



Technikai adatlap

US Buildfix W Építési és stukkó ragasztó

Termék:

A US Buildfix W Építési és stukkó ragasztó egy oldószermentes, használatra kész ragasztópaszta, mely általánosan felhasználható építési anyagok, különösen stukkók, díszlécek, rozetták, faburkolatok, lécek, műanyag és polisztirol elemek, profilok, stb. ragasztására. Ajánlott házak, irodák, ipari létesítmények befejező és felújítási munkái során. Alkalmas bel- és kültéri használatra.

Tulajdonságok és előnyök:

- Festhető, csiszolható, vakolható
- Oldószermentes - környezetbarát
- Egyoldalú felhordás, egyszerű felhasználhatóság
- Nagy kezdeti és végső ragasztóerő nedvszívó felületeken
- Jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is
- Vízálló – nem folyamatos vízterhelés mellett
- Szagtalan, öregedés-, és UV álló

Alkalmazások:

- Szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Stukkók, díszlécek, rozetták ragasztása
- Fapanelek ragasztásához, pl. dekorációs céllal
- Szegélylécek ragasztásához különböző alapfelülettel
- Küszöbök, párkányok és kábelcsatornák ragasztásához
- Csempe, polisztirol ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre
- Falburkolatok ragasztása fára, betonra és kőre

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre: farostlemezhez, salakgyapothoz, gipszkartonhoz, téгла, kerámia, PVC, fa és műanyag elemek ragasztása, hő-, és hangszigetelő anyagok ragasztása (beleértve a polisztirolt, de akár a purhabot is). Kivéve PP, PE, PTFE, bitumen. A ragasztott anyagok közül egynek porózusnak vagy szívó hatásúnak kell lennie. Ne használjuk márvány, natúr kő, nem kezelt fém felületeken, valamint tartós vízterhelés alatt álló, vagy annak kitett helyeken.

Műszaki adatok:

Bázis: Diszperzió

Konzisztencia (Állag): Stabil paszta

Kötési rendszer: Fizikai száradás

Nyitott idő: 15 perc

Kötési idő: 24 – 48 óra

Sűrűség: 1,4 g/cm³

Hőállóság: -20°C és +70 °C között (teljes kötés után)

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Csomagolás:

Szín: fehér

Csomagolás: 280 ml PE flakon, 12db/karton

Eltarthatóság:

18 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, fagymentes helyen tárolva.

Alkalmazás:

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: nem szükséges

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Felhordás: kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Egyoldalúan, pontokban, vagy vonal alakban felhordva a felületre. Léceknél a végeken és a széleken pontokban hordjuk fel a ragasztót. Lap formájú felületeknél, pontokban a sarkoknál és a szélek mentén, majd gumikalapáccsal tömörítsük. Ne kenjük be a teljes felületet! Még vastagabb ragasztóréteg esetén is történjék meg a ragasztás a ragasztó felhordása után legkésőbb 15 percen belül. Korrekció csak rövid ideig lehetséges. Nehezebb tárgyak ragasztása esetén a megkötésig támasszuk alá.

Amennyiben mindkét felület nem nedvszívó, abban az esetben a ragasztó kötési ideje a többszörösére emelkedik! A kötési idő függ a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, a felhasznált anyag vastagságától, valamint az alap nedvszívó képességétől. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom lassítják a megkötést. Kültéri ragasztás esetén a felragasztott tárgyat tömítsük körbe annak érdekében, hogy a csapadék ne folyjon a ragasztott felületek közé!

Tisztítás: vízzel közvetlenül felhasználás után.

Kikötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

Címketartalom: nem veszélyes termék

Szimbólum: nincs

R-mondatok: nincs

S-mondatok: nincs

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3.

Tel.: +36 30 966 80 65 www.neosil.hu neosil@neosil.hu,