



Technikai adatlap

US GYURMAFÉM – EPOXY KITT UNIVERZÁLIS

Termékleírás:

A United Sealants Gyurmafém Epoxy kitt egy univerzális, kézzel gyúrható, gittszerű, egyszerűen feldolgozható, oldószermentes javítómassza.

Előnyök:

- Kiváló az ellenállósága olajjal, benzinnel, vízzel és sok vegyszerrel szemben.
- Ragasztás víz alatt is (az akvarisztikában – akár sós-, akár édesvízben)
- Lehetségesek utómunkálatok mint a csiszolás, fúrás, átlakkozás, festés.
- kitűnő mechanikai tulajdonságok
- Hőállóság, jó tapadás, kicsi zsugorodás
- Széles körű alkalmazhatóság

Felületek, alkalmazási terület:

- Fém, fa, beton, üveg és kerámia megerősítéséhez, összekapcsolásához és ragasztásához
- Szerszámok, alkatrészek javítása
- Szivárgások, rések és lyukak tömítéséhez, javításához
- Sérült élek és porózus helyek megjavítása
- Pótdarabok modellizálása, fali akasztók felerősítése

Alkalmazás, felhasználás:

A felületeket meg kell tisztítani a zsíroktól, portól és piszoktól, rozsdától. A munkához viseljen kesztyűt. Érdemes csiszolópapírral előkészíteni a felületet a tartósabb tapadás érdekében. Az US Gyurmafém-ből le kell vágni a szükséges mennyiséget, és addig gyúrni, míg az anyag felmelegszik és egyenletes színűvé válik. Elegendő időt kell engedni a US Gyurmafém-nek a kikeményedéshez. Nem javasoljuk, hogy a termék hosszabb ideig koncentrált savakkal és szerves oldószerekkel érintkezzen.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Csomagolás: 6db/karton | Szín: zöld |
| • Kiszereles: 56g bliszter | Cikkszám: 3130 |

Műszaki jellemzők:

- Bázis: epoxygyanta
- Hőállóság: -40C-tól kb. +120°C-ig (rövid ideig egészen +150°C-ig)
- Gyúrási/fazék idő: 2-2,5 perc
- Kikeményedési idő: kb. 5 perc
- Alkalmazási hőmérséklet: +15C fölött (ajánlott 20°C)

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, álló helyzetben, hűvös, és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Amennyiben a terméket nem az előírt feltételeknek megfelelően, illetve környezetben tárolja, úgy a termék eltarthatósági ideje csökken, technikai paraméterei romolhatnak. Felbontás után rövid időn belül használja fel. Szállítással, tárolással és felhasználással kapcsolatban további információkat a termék biztonságtechnikai adatlapjában (MSDS) talál.

Alapfelület állapota:

Tiszta, száraz, por- és zsírmentes legyen. A poros felületek rontják a tapadást, és a szilárd, tartós csatlakozás kialakítását. A nem tipikus felületeken javasoljuk előzetes tapadási próba elvégzését. A már megszilárdult ragasztót csak mechanikusan tudjuk eltávolítani.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3. Tel.: +36 30 966 80 65 neosil@neosil.hu,
www.neosil.hu