

Milesi ecsetelhető termékcsalád

VÍZBÁZISÚ ÉS OLDÓSZERES VÉKONYLAZÚROK

VASTAGLAZÚROK

PARKETTLAKKOK

FEDŐFESTÉKEK



Hydrocrom Classic vékonylazúr rendszer

Felhasználási terület: Az XGT vékonylazúr rendszert a nem mérettartó faanyagokból (pl. gyalult deszka, palló, gerenda) készülő, esőnek, csapadéknak közvetlenül kitett kültéri faszerkezetek (pl. kerítés, pergola, kerti pad, oromdeszkázat, gerendafal, lambéria) védelméhez javasoljuk.

Felhasználási mód: Ecsettel két rétegben vékonyan elkenve.

Jellemzők: A faanyagba mélyen beszívódik, és a felületnek természetes, enyhén viaszos hatású megjelenést biztosít. Filmréteget nem képez, nem gátolja az esetleges repedéseken vagy bütő-felületeken keresztül a fa belsejébe szívódó nedvesség szabad kipárolgását.

Felhasználási útmutató:

	készítmény	kiadósság	felhordás
Előcsiszolás	80-120-as csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)		
Lazúrozás	XGT 608-619	~10 m ² / liter	lazúrecsettel
Száradás	porszáraz: 10-20 perc, átfesthető: 4-6 óra elteltével		
Csiszolás	érintőlegesen 100-120-as szemcsézetű csiszolószivaccsal		
Lazúrozás	XGT 608-619	~12 m ² / liter	lazúrecsettel
Száradás	porszáraz: 10-20 perc, érinthető: 4-6 óra elteltével, vízálló: 24 óra elteltével		

A vékonylazúrok minősége és színhatása kizárólag 2 réteg felhordásával lesz megfelelő. További rétegek felhordásával a filmképződés miatt a bevonat tartóssága csökken. A vékonylazúros felületek könnyedén karbantarthatóak.

Javasolt felújítás: Igénybevételtől függően 2-3 évente (enyhe csiszolást követően), a megfelelő színű XGT... F(felújító) változatával végezhető, hogy elkerüljük az eredeti szín mélyülését.

Az **XGT Classic** vékonylazúrok szükség esetén (pl. nyílászárók felületkezelése), átlakkozhatóak az **XGC 43M** ecsetelhető enyhén színezett lakkal, kivétel az **XGT 6113**, amelyet az **XGC 068 M**-el, illetve az **XGT 6100**, amelyet **XGC 110 M**-el legalább 2 rétegben kell átlakkozni. A lakkozást csak olyan szerkezetek esetén szabad használni, amelyek teljesen egybefüggő bevonatot tudunk kialakítani, azaz a lakkozás után nem maradnak vissza nyitott pórusok vagy illesztési hézagok stb. A lakkréteg felhordása előtt a vékonylazúros felületet óvatosan csiszoljuk át vliessel vagy lágy csiszolószivaccsal.



XGT 6113



XGT 609



XGT 610



XGT 611



XGT 612




XGT 6123




XGT 6179




XGT 616



XGT 608




XGT 617




XGT 618



XGT 619



XGT 6187



XGT 614



XGT 6100 Csak lucfenyőre



Hydrocrom Trend vékonylazúr rendszer

Felhasználási terület: Az XGT vékonylazúr rendszert a nem mérettartó faanyagokból (pl. gyalult deszka, palló, gerenda) készülő, esőnek, csapadéknak közvetlenül kitett kültéri faszerkezetek (pl. kerítés, pergola, kerti pad, oromdeszkázat, gerendafal, lambéria) védelméhez javasoljuk.

Felhasználási mód: Ecsettel két rétegben vékonyan elkenve.

Jellemzők: A faanyagba mélyen beszívódik, és a felületnek természetes, enyhén viaszos hatású megjelenést biztosít. Filmréteget nem képez, nem gátolja az esetleges repedéseken vagy bütő-felületeken keresztül a fa belsejébe szívódó nedvesség szabad kipárolgását.

Felhasználási útmutató:

	készítmény	kiadósság	felhordás
Előcsiszolás	80-120-as csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)		
Lazúrozás	XGT xxxx	~10 m ² / liter	lazúrecsettel
Száradás	porszáraz: 10-20 perc, átfesthető: 4-6 óra elteltével		
Csiszolás	érintőlegesen 100-120-as szemcsézetű csiszolószivaccsal		
Lazúrozás	XGT xxxx	~12 m ² / liter	lazúrecsettel
Száradás	porszáraz: 10-20 perc, érínthető: 4-6 óra elteltével, vízálló: 24 óra elteltével		

A vékonylazúrok minősége és színhatása kizárólag 2 réteg felhordásával lesz megfelelő. További rétegek felhordásával a filmképződés miatt a bevonat tartóssága csökken. A vékonylazúros felületek könnyedén karbantarthatóak.

Javasolt felújítás: Igénybevételtől függően 2-3 évente (enyhe csiszolást követően), a megfelelő színű XGT... F(felújító) változatával végezhető, hogy elkerüljük az eredeti szín mélyülését.


Az **XGT Trend** vékonylazúrok szükség esetén (pl. nyílászárók felületkezelése), átlakkozhatóak az **XGC 22310** ecsetelhető szintelen lakkal, kivétel az **XGT 9010**, amelyet **XGC 110 M**-el kell legalább 2 rétegben kell átlakkozni. A lakkozást csak olyan szerkezetek esetén szabad használni, amelyen teljesen egybefüggő bevonatot tudunk kialakítani, azaz a lakkozás után nem maradnak vissza nyitott pórusok vagy illesztési hézagok stb. A lakkréteg felhordása előtt a vékonylazúros felületet óvatosan csiszoljuk át viessel vagy lágy csiszolószivaccsal.



XGT 9010 Csak lucfenyőre



XGT 9002 Csak lucfenyőre



XGT 7032 Csak lucfenyőre



XGT 1014 Csak lucfenyőre



XGT 1001 Csak lucfenyőre



XGT 1002



XGT 1011



XGT 1019



XGT 1020




XGT 7002



XGT 7030




XGT 7003



XGT 7039




XGT 7043



XGT 7022



XGT 6022



XGT 8019



XGT 8022



Xilocrom szintetikus vékonylazúrok

Felhasználási terület: Kültéri faszerkezetek, pl. kerítések, ereszaljak, lambéria borítások, kerti bútorok stb. kezeléséhez.

Felhasználási mód: Elsősorban ecsettel történő felhasználáshoz javasoljuk, ugyanakkor megfelelő típusú hengerrel, valamint megfelelő védőfelszerelésben szórással is alkalmazható.

Felhasználás: A kemény faanyagokat (pl. tölgy, akác) P80-as, a puhább fafajokat (pl. erdeifenyő (borovi), lucfenyő stb.) P100-as csiszolópapírral készítsük elő.

Előnyök: Lassú száradás, hosszabb eloszlathatósági idő; testes, lakkos hatás; könnyű tisztíthatóság; jó súrolás-állóság; jó ellenállás a koptató hatásoknak; nem fagyérzékeny; szerves illékony oldószer tartalma (VOC) megfelel az uniós szabályozásnak.

Tisztítás: Borma semleges kémhatású bútor és felülettisztítószerrel

Felhasználási útmutató:

	készítmény	kiadósság	megjegyzés
Előcsiszolás	Keményfa esetén: P80; puhafa esetén: P100 csiszolópapírral		
Lazúrozás	YGT ...	8-10 m ² / liter	hígítás: 0-10% Borma Solvoil
Száradás	porszár: 1,5-2 óra; érinthető: 8 óra; átkenhető: 16-24 óra.		
Csiszolás	Könnyed köztes csiszolás ajánlott 100-120-as csiszolószivaccsal		
Lazúrozás	YGT ...	10-12 m ² / liter	hígítás: 0-10% Borma Solvoil
Száradás	porszár: 1,5-2 óra; érinthető: 8 óra; átkenhető: 16-24 óra. elteltével		

Kemény fajok felületkezelése esetén harmadik réteg felhordása indokolt.

A készítmény tényleges használata előtt kérjük tanulmányozza a tudástárunkban elérhető részletes útmutatót, amelyet a kiadvány végén található QR kód beolvasásával érhet el.



YGT 405 Olivazöld



YGT 508 Közép dió



YGT 5113 Natúr fenyő




YGT 516 Szőke dió




YGT 512 Teak



YGT 5123 Vöröscseresznye




YGT 517 Antik dió



YGT 1011 Barnabézs




YGT 1019 Szürkebézs



YGT 7016 Antracit



YGT 7030 Kőszürke



YGT 7039 Kvarcszürke



YGT 9010 Fehér



YGT 5179 Érett tölgy



1K Hydroparquet lépcső és parkettlakkok

Felhasználási terület: Közepes mechanikai és mérsékelt nedvességterhelésnek kitett járó- és egyéb felületekhez.

Felhasználási mód: Ecsettel, vagy simítóvassal kenve, esetleg szórással.

Felhasználási javaslat: A keményfa anyagokat a felületkezelés megkezdése előtt javasolt felvizezni. Alapozáshoz és fedőlakkozáshoz a HPC lakkok önmagukban is alkalmazhatóak. A lakk elsősorban lazúrecsettel (esetleg szórással) hordható fel megfelelő minőségben. A lakkot inkább több vékonyabb, mint egy vastagabb rétegben érdemes kenni. Újabb lakkréteg felhordását megelőzően (a lakk megszáradása után) alapos köztes (akár gépi) csiszolást kell végezni. Az alapozó réteg csiszolását csak a megfelelő kikeményedési fok elérése után szabad megkezdni. A köztes csiszolást legfeljebb 2-6 órával az átlakkozás előtt végezzük. A felületeket átlakkozás előtt alaposan le kell portalanítani. A száradás alatt a helyiségben a légáramlás minimális legyen. Legalább 2 réteg felhordása javasolt. A lakk vízzel történő hígításával annak kötéseje minimálisan, de felgyorsul. Fedőlakkozás csak megfelelően előkészített felület esetén végezhető el.

Felhasználási útmutató:

	készítmény	kiadósság	felhordás
Előcsiszolás	120-150-es csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)		
Alapozás	HPC 33/34	~10 m ² / liter	lazúrecset, henger
Száradás	csiszolható: 4-6 óra elteltével		
Csiszolás	150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval		
Alapozás	HPC 33 / 34	~10 m ² / liter	lazúrecset, simítóvas
Száradás	porszár: 10-20 perc, csiszolható: 4-6 óra elteltével		
Csiszolás	150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval		
Fedőzés	HPC 33 / 34	~10 m ² / liter	lazúrecset, simítóvas
Száradás	porszár: 10-20 perc, járható: 12-16 óra elteltével, terhelhető: 3-5 nap után		

2K Hydroparquet lépcső és parkettlakkok

Felhasználási terület: Fokozott mechanikai terhelésnek kitett járófelületekhez (sportpályák, közösségi helyiségek).

Felhasználási mód: Hengerelve, ecsettel vagy simítóvassal kenve, esetleg szórással.

Felhasználási javaslat: A keményfa anyagokat a felületkezelés megkezdése előtt javasolt felvizezni. A kétkomponensű rendszer felhasználása megegyezik az 1K rendszernél leírtakkal, a következő eltérésekkel: a töltőalapozáshoz a HPA 43 felhasználásra kész lakk edző nélkül akár több rétegben is alkalmazható. A HPA 43 kizárólag saját edzőjével, a HNB 40-nel működik megfelelően. A lakkot az edző hozzáadása után alaposan fel kell keverni. Nem szabad a lakkot és az edzőt összerázással elegyíteni! Az edző bekeverését követően 15 percen át pihentetni kell a keveréket. A bekevert fedőlakkot kizárólag a fent megadott technológiákkal lehet megfelelő minőségben felhordani.

Felhasználási útmutató:

	készítmény	edző	kiadósság	felhordás
Előcsiszolás	120-150-es csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)			
Alapozás	HPC 33/34	---	~10 m ² / liter	lazúrecset, henger
Száradás	csiszolható: 4-6 óra elteltével			
Csiszolás	150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval			
Alapozás	HPA 43	edző nélkül	~10 m ² / liter	henger, lazúrecset, simítóvas
Száradás	porszár: 10-20 perc, csiszolható: 4-6 óra elteltével			
Csiszolás	150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval			
Fedőzés	HPA 43	+10% HNB 40	~10 m ² / liter	henger, lazúrecset, simítóvas
Száradás	porszár: 10-20 perc, járható: 12-16 óra elteltével, terhelhető: 3-5 nap után			

Amennyiben a járófelületet színezni akarják, kérjenek külön tanácsot a technológiáról!

Figyelem! A járófelületek keménységét a lakk mellett a hordozó alapanyag keménysége is meghatározza, ezért a puhább fajokból készített járófelületek különösen koncentrált nyomó, ill. ütő igénybevételnek kevésbé tudnak ellenállni, ezért a lakkrétegek is könnyebben deformálódhatnak. **Amennyiben a beedzett lakkréteg felüllakkozása szükséges, nagyon alapos gépi köztes csiszolást kell végezni a tapadási problémák elkerülése érdekében!**



Hydrotop vízbázisú fedőfestékek

Felhasználási terület: Univerzális fedőfesték FÁRA, PVC nyílászárókra, BETONRA, illetve fémszerkezetekre megfelelő alapozás után.

Felhasználási mód: Elsősorban ecsettel történő felhasználáshoz javasoljuk, ugyanakkor megfelelő típusú hengerrel, valamint megfelelő védőfelszerelésben szóróssal is alkalmazható.

Felhasználás: A fát P100-as csiszolópapírral, a PVC-t 120-as csiszolószivaccsal, a fémalapozókat az adott termék adatlapja szerint készítsük elő. Fontos a próbafestés elvégzése. Vizsgálni kell a festék viselkedését különösen a járulékos anyagokban vagy tanninban gazdag faanyagok esetén (pl. erdeifenyő, tölgy, akác stb.), valamint a tapadást régi felületek esetén.

Előnyök: Oldószer és szagmentes készítmény; hosszú távon rugalmas bevonatot biztosít; nagyon jó színtartóssággal rendelkezik; vízzel hígítható; a festőszerszámok vízzel elmoshatók.

Tisztítás: Borma semleges kémhatású bútor és felülettisztító szerrel.


Felhasználási útmutató:

	készítmény	kiadósság	megjegyzés
Előcsiszolás	P100 csiszolópapírral		
Fedőfestés – 1. réteg	XKT ...	10-12 m ² / liter	hígítás: 0-5% XTC 3/M-mel
Száradás	porszáraz: 1 óra; átkenhető köztes csiszolás nélkül : 2-4 óra; összezárható 48 óra		
Csiszolás	120-as csiszolószivacs hasábbal		
Fedőfestés – 2. réteg	XKT ...	10-12 m ² / liter	hígítás: 0-5% XTC 3/M-mel
Száradás	porszáraz: 1 óra; átkenhető köztes csiszolás nélkül : 2-4 óra; összezárható 48 óra		


A kezeletlen fafelületek védelmének és tartósságának növelése érdekében, a fedőfestés megkezdése előtt **XHT 111 impregnáló** használható.

Szükség esetén a fenti lépéseket betartva további rétegek felhordása is lehetséges.

A készítmény tényleges használata előtt kérjük tanulmányozza a tudástárunkban elérhető részletes útmutatót, amelyet a lenti QR kód beolvasásával érhet el.



XKT 12M Fehér




XKT 401M Elefántcsont



XKT 402M Világosszürke



XKT 403M Ezüstszerű



XKT 404M Kvarcszürke



XKT 405M Olivazöld




XKT 406M Oxid Sárga



XKT 407M Capri Kék




XKT 408M Svédvörös



XKT 409M Csokoládébarna



XKT 410M Erdőzöld



XKT 411M Antracit


A prospektusban feltüntetett színminták kizárólag tájékoztató jellegűek. A fát felületkezelés előtt 100-as finomságú csiszolószivaccsal kell megcsiszolni, az egységes, fenti mintákat megközelítő színű felület kialakításához.

Igény esetén egyedi színek beállításával is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Felületkezelési segédletek, adatlapok:



Az Ön partnere:



MLS FESS VELÜNK!
www.mls.hu/tudastar

Importőr: M.L.S. Magyarország Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8. Tel.: 24/525-400 email: milesi@milesi.hu