

TERMÉK	HZT 12 -20790																											
MŰSZAKI MEGHATÁROZÁS	HYDROCROM vizes-bázisú fehér kültéri fedőfesték																											
MÁSODIK KOMPONENS	-																											
HÍGÍTÓ	víz																											
FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK	Alkalmas bejárati ajtók, ablakok és egyéb kültér szerkezetek (de nem járőfelületek) szórással történő fedőfestésére. Fokozottan gyantás, olajos vagy magas inkrusztanyag-tartalmú fafajokra kizárólag izoláló alapozás után használható.																											
JELLEMZŐI	Függesztett szerkezetre is jól felhordható tixotrópításának köszönhetően. Nagyon jó töltőképességű és jó fedőképességű termék.																											
KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGOK	<table><tr><td>- fajsúly</td><td>1,300 ± 0,01 kg/l</td></tr><tr><td>- fényesség</td><td></td></tr><tr><td> HZT 12</td><td>30 gloss</td></tr><tr><td> HZT 20790</td><td>50 gloss</td></tr><tr><td>- szárazanyagtartalom</td><td>44% ± 2%</td></tr><tr><td>- viszkozitás (8-as pohárral)</td><td>tixotróp</td></tr><tr><td>- száradási idők szobahőmérsékleten</td><td></td></tr><tr><td> a./ porszáraz</td><td>30-40 perc</td></tr><tr><td> b./ érinthető</td><td>2-4 óra</td></tr><tr><td> c./ teljes kikeményedés</td><td>24-48 óra</td></tr><tr><td>- beépíthető (téli/nyáron)</td><td>2 nap / 3 nap</td></tr><tr><td>- átfesthető</td><td>8 óra után</td></tr><tr><td>- szavatossági idő</td><td>12 hónap</td></tr></table>		- fajsúly	1,300 ± 0,01 kg/l	- fényesség		HZT 12	30 gloss	HZT 20790	50 gloss	- szárazanyagtartalom	44% ± 2%	- viszkozitás (8-as pohárral)	tixotróp	- száradási idők szobahőmérsékleten		a./ porszáraz	30-40 perc	b./ érinthető	2-4 óra	c./ teljes kikeményedés	24-48 óra	- beépíthető (téli/nyáron)	2 nap / 3 nap	- átfesthető	8 óra után	- szavatossági idő	12 hónap
- fajsúly	1,300 ± 0,01 kg/l																											
- fényesség																												
HZT 12	30 gloss																											
HZT 20790	50 gloss																											
- szárazanyagtartalom	44% ± 2%																											
- viszkozitás (8-as pohárral)	tixotróp																											
- száradási idők szobahőmérsékleten																												
a./ porszáraz	30-40 perc																											
b./ érinthető	2-4 óra																											
c./ teljes kikeményedés	24-48 óra																											
- beépíthető (téli/nyáron)	2 nap / 3 nap																											
- átfesthető	8 óra után																											
- szavatossági idő	12 hónap																											
FELHORDÁS MÓDjai	Hagyományos (~4 bár) SZÓRÁS	Nagynyomásos (~80 bár) SZÓRÁS																										
Max. felhordható g/m²	300 – 350 (275µm)	350 – 400 (300µm)																										
HÍGÍTÁS	0 – 10 %	0 – 10 %																										

- **FAGYÉRZÉKENY!**
- **A fedőlazúr kizárólag XHT 110 –es páccal impregnált felületre vihető fel.**
- **A végeredmény jelentősen javítható, ha az XHT pác után és a fedőlazúrozás előtt könnyen csiszolható XBT ... jelű töltőalapozó lakkot használnak.**
- **A termék tulajdonságai 15% feletti hígítás esetén erősen leromlanak.**
- **Kisnyomású (4-5 bár) szórásnál legalább 2,5-ös fúvókás és tartálynyomás-rásegítő rendszeres szórópisztolyt érdemes alkalmazni.**
- **Nagynyomású (80-100 bár) szóró berendezéseknél 0,011-es (coll) fúvóka ajánlott.**
- **A termék száradási sebessége szükség esetén XTC 3-mal lassítható.**
- **A termék függőleges felhordhatósága XTC 8-cal javítható.**

FONTOS: minden egyes fafelület fizikai és kémiai tulajdonságait tekintve eltérhet egymástól, amelynek következtében a végeredmény különböző lehet. Újjonnan felhasznált anyagok esetében próbafelület készítésével kell a tényleges végeredményről meggyőződni. Az adatlapban megadott értékektől eltérő katalizálása, illetve hígítása, továbbá a hőmérséklet, valamint a levegő páratartalma jelentősen befolyásolhatja a végeredményt. Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok 20 C°-os hőmérsékleten és 65 %-os relatív nedvességtartalom mellett érvényesek. A műszaki adatlapban közölt információk a cégünk által végzett laboratóriumi kísérleteken és a faipari felületkezelés területén szerzett legszélesebb körű technológiai tapasztalatokon alapulnak.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön birtokában lévő műszaki adatlap a megadott dátum alapján érvényes-e. A folyamatos fejlesztés miatt az anyagok paraméterei minimális mértékben változhatnak.

2007. január