



SLIDEWAY 68, 100, 220

Ipari olajok / ásványi szánkenő olaj
kiszerezés: 20 literes, 200 literes, 1000 literes

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

C. M P47 (G68-közép/nehéz csúszó olaj), ISO 6743/4 HG, ISO 11158 HG
(G100) ISO 6743/13 L-G, ISO 19378 G-A
C. M P50 (G220 nehéz csúszó olaj), ISO 6743/13 L-G, ISO 19378 G-A

TERMÉK LEÍRÁSA:

SLIDEWAY 68, 100, 220 kimagasló formulája, magas minőségi ásványi alapú olajok és válogatott adalékanyagok együttese, amely eredményezi a kisebb súrlódást.

- ✓ rozsdá védelem és korrózió gátló, illetve tapadásjavító adalékkal ellátott kenőanyag
- ✓ speciálisan alacsony súrlódás és magas terhelési képesség jellemzi
- ✓ kiváló kopásgátló és nyomásálló tulajdonságokkal rendelkeznek, véd a berágódás és a túlzott mértékű kopás ellen még nagy terhelések esetén is
- ✓ kiváló emulziós folyadék elválasztódási képesség
- ✓ magas oxidációs ellenállást és ezáltal hosszú élettartamot biztosít
- ✓ vízálló képesség a csúsztató felületeknél

ALKALMAZÁS:

Szerszámgépek (fúró, maró stb.) vezetősínjeinek kenési feladatát ellátó olaj. Nagy terhelésű, lassan mozgó szerkezetek üzembiztos működését és az ún. „stick-slip” (akadozó) csúszás megakadályozására kifejlesztett kenőanyag. Használatakor a csúsztató illesztékeknél a hangok megszűnnek, illetve tartja a szerszámgép pontosságát. Többfunkciós termék (Slideway 68): alkalmazható a precíziós szerszámgépek szánvezetékeihez és hidraulikus egységekhez egyaránt.

Jellemző paraméterek	S.68	S.100	S.220
Sűrűség 15° g/cm ³	0,87	0,876	0,88
Viszkozitás 40°C mm ² /s	61,2-74,8	90-110	198-242
Viszkozitás 100°C mm ² /s	8,5	n.a.	17,2
Viszkozitási index	100	90	90
Lobbanáspont °C min.	240	240	260
Dermedéspont °C	-10	-10	-10
Korróziós vizsg. rézen	1b	1b	1b
Szín	sárgásb.	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelten tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005