



LITIO EP00, EP000

Kenőzsírok / lítium bázisú kenőzsír
kiszerezés: 4,5kg, 16kg, 50kg, 180kg

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

DIN 51502 GP00G-20, ISO 6743-9 BBEB-20, NLGI 00
DIN 51502 KP000E-30, ISO 6743-9 CBEB-30, NLGI 000

TERMÉK LEÍRÁSA:

LITIO EP00/000 kiemelkedő minőségű fél folyékony kenőanyag, válogatott ásványi olajok és lítium szappan együttese. Összetételükben EP, AW valamint anti-korróziós és anti-oxidáns tulajdonságokat javító adalékok vannak.

- ✓ viszkozitási index, tapadásjavító adalékolással bír
- ✓ kopás-, oxidáció- (megakadályozza a kenőzsír gyors öregedését), korrózió gátló
- ✓ kiváló a vízállósága, jó mechanikai és konzisztenciai stabilitás
- ✓ jó viszkozitási index és tapadásjavító adalékolású, jó szivattyúzhatósággal rendelkezik
- ✓ E.P. adalékolása révén - nagy nyomásállóság tapasztalható

ALKALMAZÁS:

Haszongépjárművek központi zsírzó rendszerének kenőanyaga.

A kézi zsírozással szembeni előnyei: - megnő az alkatrészek élettartama, - gazdaságosabbá válik a zsír felhasználás, - szennyeződés-mentes, - csökken a karbantartás miatt kieső idő

Jellemző paraméterek	EP00	EP000
Cseppenéspont °C	173	173
Alap olajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]	n.a.	n.a.
Hőmérséklet tartomány °C	-20-+100	-30-+100
Bázisolaj (ásványolaj) viszkozitás 100 °C hőmérsékleten [mm ² /s]	13-16	13-16
Penetráció 25 °C 1/10mm	420	410
Szerkezetstabilitás: kenőanyagból történő olajkiválás, 120 °C/24h,	n.a.	n.a.
FZG terhelés átviteli képesség	11	11
Szín	barna	barna

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 3 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005