



AGRI TURBO SAE 15W40, 20W50, 10W

Mezőgazdasági olajok / ásványi motor olaj
kiszerezés: 5 liter, 10 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

15W40 és 20W50 - API: CD/SE, MIL-L-2104C, MB 227.1, MAN 271
10W - API: CD/SE, CCMC D2, MIL-L-2104 C, MB 227.0, MAN 270

TERMÉK LEÍRÁSA:

AGRI TURBO SAE 15W40, 20W50, 10W egész évben használható ásványi kenőanyag. A motorolaj a hazai éghajlati viszonyok mellett jól bevált többfokozatú SAE 15W-40 és SAE 20W50 viszkozitási fokozat mellett, a többcélúként is használható 10W viszkozitással is forgalomba kerül.

- ✓ megfelelő folyási tulajdonsággal bír
- ✓ tökéletes motorvédelmet biztosít
- ✓ korrózió védelmet biztosít
- ✓ detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás és habzástgátló tulajdonsággal bíró kenőanyag

ALKALMAZÁS:

A 10W alkalmazható hajtómű és hidraulikus rendszerekben is, amennyiben a gyártó engedélyezi az adott teljesítményszintek és viszkozitási tulajdonságok mellett motorolajok felhasználását. Használható kis haszongépjárművek turbó feltöltéses motorolajaként is, illetve minden olyan mezőgazdasági gépekhez, traktorokhoz, ahol a gépkönyvi előírás a megadott teljesítményszinteket vagy ezeknél alacsonyabbat jelöl meg.

Jellemző paraméterek	15W40	20W50	10W
Sűrűség 15° g/cm ³	0,86	0,865	0,867
Viszkozitás 40°C mm ² /s	n.a.	n.a.	n.a.
Viszkozitás 100°C mm ² /s	14-15	18-19	6-7
Viszkozitási index	140	130	95
MRV viszkozitás mPas	60000 / -25°C	60000/ -20 °C	n.a.
Dermedéspont °C	-22	-24	-30
CCS mPas -20 °C, -15 °C	7000	9500	n.a.
Gyulladáspont °C	230	230	210
Szín	sárgásb.	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelt tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év
Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erőlyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvétőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.
Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



HARDTOIL

HARDTOIL KFT. KISKUNHALAS • BUDAPEST

www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005