



## TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

## Körapren FU 2030

Készült: 2009.01.

Kiadva: 2009.06.

Ragasztóanyag univerzális kontaktragasztásokra, mint például: dekorációs lemezek fához (faforgács, rétegelt lemez) történő ragasztásához, PVC és gumiprofilokhoz

- Ásványi alapok és fém ragasztására is alkalmas
- Nedvességnek ellenáll
- Polisztirol keményhab (Styropor®) ragasztására nem alkalmas
- Kenhető és ecsetelhető

### TECHNIKAI ADATOK

|                       |                           |                             |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bázis:                | polikloroprén, oldószeres |                             |
| Szín:                 | bézs-transzparens         |                             |
| Sűrűség:              | 0,86 g/cm <sup>3</sup>    | DIN 53479                   |
| Viszkozitás 20°C-on:  | 3200 mPas                 | Brookfield RVT              |
| Szárazanyag tartalom: | 25 %                      |                             |
| Anyagigény:           | 250-300 g/m <sup>2</sup>  |                             |
| Hőállóság             | 70 °C                     | Kő-vizsgálati módszer 51133 |

### FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet:

+12 °C felett.

#### Előkészítés

A ragasztási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie

#### Ragasztás

A ragasztóanyagot ecsettel vagy finom fogazású simítóvassal (fogmélység ~ 1 mm) hordjuk fel mindkét ragasztandó felületre. Kb. 15 perc várakozási idő (szellőzési idő) után a ragasztandó részeket illesszük, majd röviden és erősen nyomjuk össze. A ragasztóanyag felhordása után legkésőbb 45 percen belül hajtsuk végre a ragasztási műveletet.





A várakozási idő (szellőzési idő) függ a környezeti hőmérséklettől, a felhordási rétegvastagságtól és a felületek szívóképességétől. A ragasztandó felületeket akkor helyezzük egymásra, amikor a ragasztó még valamennyire ragad, de könnyed ujjnyomásra már nem marad a ragasztó az ujjon.

## OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv CR

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

### Tárolás

12 hónapig eltartható +10°C felett jól lezártn.

## BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

## KISZERELÉS

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 10 x 650 gr | fémdoboz (10 db/karton) |
| 4,5 kg      | fémkanna                |
| 9,0 kg      | fémkanna                |

## TERMÉKSZÁM

**C 54258**

**A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.**

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.  
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens  
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

