



Professzionális hővédő ablakfóliák

MIKOR JAVASOLT A DR SOROZAT HASZNÁLATA?

A DR (Dual Reflective) sorozatot arra az esetre fejlesztették, amikor intenzív fény és energiaszűrést szeretnének elérni, de a belső tér felé nem kívánunk tükröző hatást. A technikai megoldás egy magasabb és egy alacsonyabb tükrözésű réteg laminálása, melynek következtében kifelé jól tükröz a fólia, míg befelé lényegesen kevésbé. Elsősorban lakások és családi házak esetében közkedvelt, mivel esténként az erős belső tükrözés nagyon zavaró ezekben az esetekben.

Összefoglaló tábla

	DR05	DR15	DR35
Hővédelem	★★★★★	★★★★★	★★★★
Belátásvédelem	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆
UV védelem	★★★★	★★★★	★★★★
Biztonsági típus	–	–	SDR35
Kültéri típus	EXTLL07DR	EXTLL19DR	EXTLL36DR

Kompatibilitási tábla

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
DR05	●	●	■	▲
DR15	●	●	■	▲
DR35	●	●	■	▲

- Telepíthető
- Feltételesen telepíthető
- ▲ Nem telepíthető



kompatibilitási
táblázat pdf



Professzionális hővédő ablakfóliák

		Teljes visszatartott napenergia	Látható fényáteresztés	Látható fény tükrözés kifelé	Látható fény tükrözés befelé	Teljes visszatükrözött napenergia	Teljes elnyelt napenergia	Teljes áteresztett napenergia	Naphőfelvételi együttható (g érték)	UV szűrés	U-érték	Ragasztó	Vastagság	Származási ország	Szavatosság
Egyrétegű üveg	DR05	84%	7%	60%	14%	53%	6%	41%	0,162	99%	5,167	PS	38 mikron	USA	10 év
	DR15	75%	15%	36%	13%	50%	10%	40%	0,210	99%	5,224	DA	38 mikron	USA	10 év
	DR35	53%	35%	18%	13%	27%	27%	46%	0,402	99%	5,962	DA	38 mikron	USA	10 év
Kétrétegű üveg	DR05	74%	6%	61%	18%	39%	7%	54%	0,274	99%	2,568	PS	38 mikron	USA	10 év
	DR15	70%	10%	59%	27%	52%	7%	41%	0,300	99%	2,749	DA	38 mikron	USA	10 év
	DR35	46%	32%	27%	15%	27%	25%	48%	0,537	99%	2,77	DA	38 mikron	USA	10 év
Kétrétegű low-e üveg	DR05	66%	6%	61%	18%	53%	7%	40%	0,331	99%	1,416	PS	38 mikron	USA	10 év
	DR15	64%	10%	59%	27%	52%	7%	41%	0,354	99%	1,481	DA	38 mikron	USA	10 év
	DR35	38%	32%	27%	15%	27%	25%	48%	0,607	99%	1,488	DA	38 mikron	USA	10 év
Háromrétegű low-e üveg	DR05	67%	6%	60%	18%	50%	3%	47%	0,325	99%	1,141	PS	38 mikron	USA	10 év
	DR15	66%	9%	58%	27%	50%	4%	46%	0,344	99%	1,188	DA	38 mikron	USA	10 év
	DR35	45%	29%	31%	16%	43%	11%	46%	0,553	99%	1,188	DA	38 mikron	USA	10 év



További adatokért látogasson el honlapunkon a www.skyfolablakfolia.hu/foliak oldalra